

## 1. DESCRIÇÃO

Tinta aquosa lisa mate 100% acrílica para aplicação em exterior.

### Principais características

- Boa opacidade
- Boa aplicabilidade
- Boa durabilidade em exterior
- Película com boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas

## 2. UTILIZAÇÃO

Recomendada para a proteção e decoração de fachadas.

## 3. CARACTERÍSTICAS

|   |   |
|---|---|
| Acabamento  | Mate / liso   |
| Cor   | Branco e cores  |
| Substrato   | Argamassas de cimento, tijolo, pedra e rebocos anteriormente pintados   |
| Rendimento prático                                    | 10 – 13 m <sup>2</sup> /L por demão<br>(Dependendo do tipo de superfície e condições de aplicação)  |
| Processo de aplicação                                 | Rolo anti gota, trincha ou pistola airless  |
| Tempo de secagem<br>(20°C e 60% de humidade relativa) | Superficial – cerca de 30 minutos<br>Repintura – cerca de 3 a 4 horas   |
| COV<br>(Compostos Orgânicos Voláteis)                 | Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 30 g/L.<br>Este produto contém no máx. 2 g/L de COV.<br>(O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina). |
| Estabilidade em armazém                               | 3 anos quando armazenada nas embalagens de origem, por abrir, em interior, entre 5 e 40°C.  |

## 4. DADOS DE APLICAÇÃO

### 4.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar deverão apresentar-se bem secas, coesas, limpas de poeiras, de gorduras e outros contaminantes.

**Rebocos de cimento novos:** Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primário ISOPRIMER (ref. C7-939).

**Rebocos anteriormente pintados:** Efetuar uma limpeza com jato de água sob pressão, ou escovar, para remover tinta velha não aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm com massa de reparação de pequenos defeitos adequada. Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de Primário ISOPRIMER (ref. C7-939).

**Suportes anteriormente caiados:** Efetuar uma lavagem com jato de água sob pressão. Se posteriormente o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primário ISOPRIMER (ref. C7-939).

### 4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

|                        |  |
|------------------------|--|
| Temperatura ambiente   | Superior a 5°C   |
| Humidade relativa      | Inferior a 80%   |
| Temperatura do suporte | 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.<br>Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol. |

### 4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Preparação do produto | Agitar até atingir a homogeneização completa.   |
| Diluição              | Rolo anti-gota/trincha: diluir a 5 % com água.<br>Pistola airless: se necessário, diluir até 5% com água.   |
| Aplicação             | Após a escovagem e limpeza das superfícies, aplicar duas a três demão de RC CRYL. Sobre superfícies novas ou reparadas recomenda-se a aplicação de um primário adequado.<br>No caso da aplicação com pistola airless, recomenda-se utilizar bicos entre 0,38 a 0,48 mm (0,015 a 0,019 polegadas). |

## **5. OBSERVAÇÕES**

Dependendo da opacidade da cor selecionada, do processo de aplicação, das características do suporte (absorção, rugosidade e uniformidade de cor), do contraste com a cor anterior e da diluição efetuada, pode ser necessária a aplicação de demãos suplementares para se obter um acabamento uniforme.

## **6. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.