

1. DESCRIÇÃO

Tinta aquosa extra mate formulada à base de uma dispersão vinílica, recomendada para a pintura de paredes no interior, conferindo um acabamento decorativo de ótima qualidade. Destaca-se pela sua elevada opacidade e excelente aplicabilidade.

Principais características

- Aspeto extra mate
- Muito fácil de aplicar
- Excelente lacagem e opacidade
- Boa resistência a fungos
- Disfarça pequenas imperfeições da superfície

2. UTILIZAÇÃO

Recomendada para pintura de paredes no interior, podendo também ser utilizada em exterior. Pode ser aplicada sobre qualquer um dos suportes vulgarmente utilizados na construção civil, nomeadamente: estuques sintéticos, estanhados, reboco, betão, tijolo, pedra, entre outros.

3. CARACTERÍSTICAS

Acabamento	Mate total / liso
Cor	Branco e cores
Substrato	Todo o tipo de suportes no interior e exterior
Rendimento prático	8 – 12 m ² /L por demão (Dependendo do tipo de superfície e condições de aplicação)
Processo de aplicação	Rolo anti gota, trincha ou pistola airless
Tempo de secagem (20°C e 60% de humidade relativa)	Superficial – cerca de 30 minutos Repintura – cerca de 3 a 4 horas
COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 30 g/L. Este produto contém no máx. 15 g/L de COV. (O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Diretiva 2004/42/CE determina).
Estabilidade em armazém	3 anos quando armazenada nas embalagens de origem, por abrir, em interior, entre 5 e 40°C.

4. DADOS DE APLICAÇÃO

4.1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies a pintar deverão apresentar-se bem secas, coesas, limpas de poeiras, de gorduras e outros contaminantes.

Interior

Suportes novos: Aplicar uma demão de Primário ISOPRIMER (ref. C7-939) sobre suportes friáveis ou pulverulentos (após escovagem), alcalinos, gesso cartonado e estuque projetado.

Suportes anteriormente pintados: Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com massa de reparação de pequenos defeitos adequada e proceder como para suportes novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de Primário ISOPRIMER (ref. C7-939).

Exterior

Rebocos de cimento novos: Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primário ISOPRIMER (ref. C7-939).

Rebocos anteriormente pintados: Efetuar uma limpeza cuidadosa com jato de água sob pressão (ou escovar), para remover tinta velha não aderente. Reparar as fissuras (com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm) e as zonas danificadas com massa aquosa para exterior adequada. Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de Primário ISOPRIMER (ref. C7-939).

Suportes anteriormente caiados: Efetuar uma lavagem com jato de água sob pressão. Se posteriormente o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primário ISOPRIMER (ref. C7-939).

Interior e Exterior

Suportes com fungos e algas: Tratar previamente com uma solução desinfetante para tratamento preventivo ou curativo do aparecimento de microrganismos como fungos e algas.

4.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente	Superior a 5°C
Humidade relativa	Inferior a 80%
Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

4.3. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto	Agitar até atingir a homogeneização completa.
Diluição	Rolo anti-gota/trincha: primeira demão diluída a 10 % com água e demãos restantes diluídas a 5 % com água. Pistola airless: se necessário, diluir até 5% com água.
Aplicação	Aplicar duas a três demãos de AQUAMATT. No caso da aplicação com pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 e 0,48 mm (0,015 a 0,019 polegadas).

5. OBSERVAÇÕES

Dependendo do processo de aplicação, das características do suporte (absorção, rugosidade e uniformidade de cor) e do contraste com a cor anterior, pode ser necessária a aplicação de demãos suplementares para se obter um acabamento uniforme.

É necessário aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes de lavar as superfícies pintadas. Deve-se esfregar suavemente a zona a limpar, utilizando um pano macio humedecido e detergente neutro. Não utilizar detergentes abrasivos.

Suportes, preparação de superfície e aplicação devem cumprir com as normas francesas DTU 59.1.

6. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto são fundamentais.