

Información de producto | FICHA TÉCNICA

BARNIZ PROTECTOR EXTERIOR

400 ml, 11.21 OZ, 318-323 g

DESCRIPCIÓN GENERAL

Barniz protector exterior es un spray de barniz al agua para interior y exterior. Disponible en acabado mate, satinado y brillante, proporciona un resultado uniforme con excelente dureza, flexibilidad y resistencia al rayado, así como protección frente a los rayos UV.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido.
- Buena adherencia sobre soportes porosos y diferentes pinturas.
- Excelente flexibilidad y dureza.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Acabado brillante, satinado y mate.
- Bajo impacto olfativo.
- Protección UV.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
Sobre madera, preparar convenientemente la madera antes de su aplicación. En maderas nuevas se puede aplicar directamente, previa preparación de la misma. Lijar las imperfecciones o rugosidades en caso de ser necesario. En maderas pintadas o barnizadas, eliminar pinturas y barnices desmenuados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Sobre plásticos aplicar primero una imprimación adecuada según tipo de plástico. No aplicar directo sobre metal. Para otro tipo de superficies hacer una prueba previa.
- Aplicable sobre pinturas acrílicas al agua y al disolvente, previo secado. Aplicable sobre productos chalky acrílicos. Compatible con productos MTN PRO: RAL Colores, Metallic Paint, Recubrimiento Vinilo. Para otras compatibilidades consultar con Dept. Técnico.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa. Repintable a los 30-60 minutos con el mismo barniz. Se recomienda aplicar 2 o 3 capas dependiendo de la porosidad de la superficie.
- No barnizar a pleno sol ni con rocío.
- Utensilios o manchas del producto pueden limpiarse con agua y jabón.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICA

Tipo Ligante:	Poliuretano
Color:	Transparente
Brillo:	Brillante >70 (60°) Satinado 10-20 (60°) Mate <10 (60°)
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	30-60'
VOC's:	500 g/L
Espesor de capa seca:	7-8 micras
Espesor de capa recomendado:	2-3 capas*
Resistencia a la temperatura:	90°C
Rendimiento teórico:	2.5 m ² para aerosol de 400 ml
Repintado:	20 minutos
Vida del producto:	5 años
Condiciones de aplicación:	T° ambiente 8°C T° superficie de 5°C Humedad Máx. 85% R.H.P T° Ambiente Máxima de 35°C
* Dependiendo de la porosidad de la superficie. 051222	

APLICACIONES

Además de contar con una óptima adherencia y elevada resistencia mecánica, es apto para proteger madera a la intemperie, como es el caso de puertas, muebles, zócalos, etc.

Dependiendo de la porosidad del material a barnizar puede requerir de la aplicación de dos o tres capas.

IMAGEN



ETIQUETA



MTN PRO Barniz Protector Exterior Brillante
EX014PW0900E

MTN PRO Barniz Protector Exterior Satinado
EX014PW0904E

MTN PRO Barniz Protector Exterior Mate
EX014PW0907E

DIFUSOR



ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.

